

weber.col exclusive

Definícia výrobku

Jednozložková lepiaca malta na obklady a dlažby s redukciou prašnosti o najmenej 85 %.

Použitie

Je použiteľná na minerálne podklady, ako sú vápenno-cementové omietky a betón; na polozenie keramických, kameninových obkladov, obkladov z umelých kameňov a pod.

Neodporúča sa do priestorov s väčším mechanickým namáhaním, na drevo, na drevené prefabrikáty, na kovy a farebné nátery a do exteriéru.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Zloženie

Na báze cementu, so syntetickými prísadami vylepšujúcimi flexibilitu a spracovateľnosť.

Technické údaje

Doba zavadnutia: pridržnosť-ťahom	1,6 N/mm ²
Začiatočna pridržnosť-ťahom	1,7 N/mm ²
Pridržnosť-ťahom po uložení pri vyššej teplote	1,1 N/mm ²
Pridržnosť-ťahom po uložení vo vode	1,1 N/mm ²
Pridržnosť-po cykloch zmrazovania-rozmrazovanie	1,1 N/mm ²

Všeobecné požiadavky na podklad

Suchý, pevný, bezo zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako je prach, olej, mastnota a pod. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom weber.betonkontakt riedeným s vodou v pomere 1:5.

Podkladný náter

Na prípravu podkladov pred aplikáciou tmelu používame penetračný náter weber.betonkontakt riedený s vodou v pomere 1:5 až 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. V prípade vyššej nasiakavosti sa odporúča vykonať ešte jednu prípravu. Pri prvej príprave použijeme náter v riedení 1:8 a pri druhej v riedení 1:5. Lepidlo nanášame do zavädnutého náteru. Pri lepení na pórobetón použiť penetračný náter weber.bond primer riedený s vodou v pomere 1:2.

Na nesavé povrchy odporúčame použiť penetráciu weber.bond primer neriedený.

Podmienky na spracovanie

Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod + 5°C a nad 30°C (vzduch aj konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie

Zubová stierka, vedro, miešačka, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke.

Čistenie

Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

weber.col exclusive sa sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do cca 5 l vody pomocou rýchlobežného miešadla (nástavec ručnej vŕtačky) alebo miešačky s núteným miešaním. Čas miešania je 2 až 5 minút, podľa použitého miešacieho zariadenia. Po 5 minútach ešte raz krátko premiešať. Lepiť v tenkej vrstve. Spracovateľnosť 120 min.

Spotreba

1,3 kg/m² (na 1 mm)

Balenie

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách + 5°C až + 25°C.

Ochrana zdravia a životného prostredia

R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu

R 43 Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou.

S 2 Uchovávajúte mimo dosahu detí.

S 24/25 Zabráňte styku s kožou a očami.

S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

S 36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít.

S 46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.