



weber.col primo

F610

Definícia výrobku

Jednozložkové mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažby na báze cementu, nanášané v hrúbke do 6 mm.

Použitie

- na minerálne podklady, ako vápenno-cementové omietky a betón
- podlahy v mokrých, vlhkých priestoroch
- na polozenie keramických, kameninových obkladov a pod.
- neodporúča sa na väčšie mechanické namáhanie, na drevo, na drevené prefabrikáty, na kovy a farebné nátery

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Zloženie

Na báze cementu s vybranými prísadami.

Technické údaje

Doba zavädnutia: prídržnosť-ťahom	1,5 N/mm ²
Začiatočná prídržnosť-ťahom	1,7 N/mm ²
Prídržnosť-ťahom po uložení pri vyššej teplote	1,2 N/mm ²
Prídržnosť-ťahom po uložení vo vode	1,1 N/mm ²
Prídržnosť-po cykloch zmrazovania-rozmrazovanie	1,1 N/mm ²
Sklz	0,2 mm
Spracovateľnosť	180 min.

Všeobecné požiadavky na podklad

Suchý, pevný, bezo zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako je prach, olej, masnota a pod. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom.

Podkladný náter

Na prípravu podkladov pred aplikáciou tmelu používame roztok weber.betonkontakt riedený s vodou v pomere 1:5 až 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. V prípade vyššej nasiakavosti sa odporúča vykonať ešte jednu prípravu. Pri prvej príprave použijeme náter v riedení 1:8 a pri druhej v riedení 1:5. Lepidlo nanášame do zavädnutého náteru.

Podmienky na spracovanie

Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod + 5°C (vzduch aj konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie

Zubová stierka, vedro, miešačka, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke.

Čistenie

Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Popis spracovania

Weber.col primo sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do 6 l vody pomocou rýchlobežného miešadla (nástavec ručnej vŕtačky) alebo miešačky s núteným miešaním. Čas miešania je 2 až 5 minút, podľa použitého zariadenia. Po 10 minútach ešte raz krátko premiešať. Lepiť v tenkej vrstve.

Aplikácia

Používa sa na nízke lepenie max. do výšky 6 mm. Weber.col primo je vhodný na lepenie obkladov a dlažieb do rozmeru 250 x 300 mm, väčšie rozmery dlaždíc sa odporúčajú lepiť tzv. metódou buttering floating – obajstranné lepenie. Aj pri sokloch sa odporúča max. veľkosť dlaždíc 150 x 100 mm riešiť rovnakou metódou.

Balenie

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách + 5°C až + 25°C.

Ochrana zdravia a životného prostredia

R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu

R 43 Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou.

S 2 Uchovávať mimo dosahu detí.

S 24/25 Zabráňte styku s kožou a očami.

S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

S 36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít.

S 46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.