

weber.col progres 400

Definícia výrobku

Mrazuvzdorný, elastický lepiaci tmel na obklady a dlažby v práškovom stave so zvýšenou priľnavosťou.

Použitie

Je použiteľný v interiéroch i exteriéroch, na minerálne podkladné vrstvy so zabudovaným vykurovaním vykurovaním, terasy, balkóny a omietky, na keramické steny a podlahy v mokrých, vlhkých a chladiacich priestoroch, na položení keramických, kameninových, sklenených obkladov a obkladov z umelých kameňov, na obklady vhodných penovo-silikátových dosiek alebo nosných dosiek, na tvrdé, staré povrchy z plastov a na podlahy s väčšími zaťažením. Neodporúča sa použiť na kovy.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Zloženie

Na báze anorganického pojiva, plniva a modifikujúcich prísad.

Technické údaje

Prídržnosť k podkladu (normálne uloženie)	Typ C2TE v EN 12004
Prídržnosť k podkladu po ponorení do vody	Typ C2TE v EN 12004
Prídržnosť k podkladu po zmrazovacích cykloch	Typ C2TE v EN 12004
Prídržnosť pri čase zavädnutia 20 min.	Typ C2TE v EN 12004

Všeobecné požiadavky na podklad

Suchý, pevný, bezo zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako je prach, olej, masnota a pod. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť podkladným náterom weber.betonkontakt..

Podmienky na spracovanie

Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod + 5°C (vzduch aj konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a priedvanu.

Náradie

Zubová stierka, vedro, unimixér.

Čistenie

Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

Weber.col progres 400 treba dokonale rozmiešať s čistou vodou, po 10 min. ešte raz krátko premiešať. Hustotu lepidla upraviť podľa obkladového materiálu. Obkladový materiál posúvať v tmeli ľahkým pohybom. Na zámes použijeme 6,5 litrov vody na vreco tmelu (25 kg). Po namiešaní spracovať do 90 minút. Ozubenou stierkou sa tmel aplikuje na pripravený povrch. Dlaždice sa lepia spôsobom obojstranného lepenia, tzv. buttering-floating. Po osadení dlaždice do tmelu poklepaním gumeným kladivom stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Škárovať po 24 hodinách.

Spotreba

4 kg/m² (v závislosti na hrúbke úložnej škáry)

**Balenie**

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách + 5°C až + 25°C.

Ochrana zdravia a životného prostredia

R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu

R 43 Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou.

S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S 24/25 Zabráňte styku s kožou a očami.

S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

S 36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít.

S 46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.