



weber.col wellness

CW 804

Definícia výrobku

Mrazuvzdorný, elastický lepiaci tmel na keramické obklady a dlažby.

Použitie

Na lepenie keramických a mozaikových dlažieb, kameninových obkladov, podlahových dlažieb a neglazovanej keramiky (gres), na betóny staré min. 7 dní, na omietky s cementovou a vápennocementovou väzbou, estrichy, ďalej na vhodné upevnené sadrokartónové stenové konštrukcie. Pri podlahových dlažbách je vhodný aj na premostenie drobných nerovností, hoci aj do 10 mm. Ďalej na lepenie podlahových dlažieb všetkých rozmerov s nízkou schopnosťou nasávať vlhkosť (pod 0,3%), alebo na existujúce obklady (obkladačka na obkladačku), na podlahové kúrenie, ako aj na plochy zaťažené vodou (plavárne). Neodporúča sa na lepenie na drevo, kov, nátery.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Zloženie

Na báze cementu, so syntetickými prísadami a vláknami, ktoré vylepšujú elasticitu, prídržnosť a pevnosť.

Technické údaje

Prídržnosť k podkladu	≥ 1,0 N/mm ²
Prídržnosť k podkladu po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm ²
Prídržnosť k podkladu po zmrazovacích cykloch	≥ 1,0 N/mm ²

Všeobecné požiadavky na podklad

Základný podklad má byť pevný, suchý, rovnomerný, bez známkov posunutia, zmrštenia a bez nečistôt, ďalej má mať zodpovedajúcu zaťažiteľnosť. Na porézne, nasiakavé, základné povrchy najmä s cementovou a sadrovou väzbou je potrebné používať lepidlo na základ weber.betonkontakt, pre menej nasiakavé, alebo nenasiakavé základné povrchy je potrebné používať penetračný náter na vytvorenie adhéznej vrstvy weber.bond primer.

Podmienky na spracovanie

Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod + 5°C (vzduch aj konštrukcia), pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie

Zubová stierka, vedro, miešačka, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke.

Čistenie

Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

Weber.col wellness zmiešať dokonale s čistou vodou, po krátkej prestávke (5 min.) ešte raz krátko premiešať. Na zámes použijeme 6,5 l vody na jedno balenie (25 kg). Po namiešaní spracovať do 90 min.. Korekcia možná po dobu cca 20 min., v závislosti od teplotných podmienok. Ozubenou stierkou sa tmel aplikuje na pripravený podklad. Nenasiakavé dlažby a obklad sa lepia obojstranne, tzv. buttering-floating. Po osadení dlaždice do tmelu poklepaním gumeným kladivom stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Škárovanie a pochôdnosť po 24 hod..

Spotreba

3 - 5 kg/m² (v závislosti od veľkosti dlažby)

Balenie

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách + 5°C až + 25°C.

Ochrana zdravia a životného prostredia

R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu

R 43 Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou.

S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S 24/25 Zabráňte styku s kožou a očami.

S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

S 36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít.

S 46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.