



weber.favo tan

LOD 609 4

Definícia výrobku

Dvojzložkové polyuretánové lepidlo rýchlo tvrdnúce, pružné. Pevne priľnieva predovšetkým na vibrujúcich

Použitie

Na lepenie keramických dosiek, mozaiky a obkladov z prírodného kameňa do vnútorných aj vonkajších priestorov.

Vhodné na lepenie na podklady citlivé na vlhkosť, vystavené vibráciám (drevotriekové dosky, sádrové, sadrokartónové alebo sadrovláknové dosky, cementovláknité dosky, tvrdého PVC, polystyrénu, polyuretánu a určité kovy).

Farebné odtiene

Vyrába sa v svetlo béžovej farbe.

Technické údaje

Teplota spracovania	+ 10°C - + 25°C
Pochôdnosť	cca. 3 hod.
Odolnosť voči mechanickej záťaži	po cca. 12 hod.
Odolnosť po vytvrdnutí	- 20°C - + 80°C
Spracovateľnosť	45 minút

Všeobecné požiadavky na podklad

Neporušený, suchý, únosný, zbavený separačných vrstiev ako prach, olej, tuk a cudzie materiály. Kovové podklady zbaviť vrstvy korózie mechanickým zdrsnením a upraviť vhodnou protikoróznou ochrannou vrstvou.

Vhodne odmastené a mechanicky zdrsnené umelé hmoty ako tvrdé PVC, polyuretán, epoxid.

Betón, cementové omietky, cementovláknité dosky, parkety, drevotriekové dosky, sádrové a lebo sadrovláknité dosky, stará dlažba z keramických prvkov.

Sádrové podklady s max. vlhkosťou 0,5%, drevotriekové dosky max. 6%.

Náradie

Pomalootáčkový miešač, zubová stierka, špongia na umývanie.

Čistenie

Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Popis spracovania

Originálne balenie weber.favo tan obsahuje 2 zložky (zložka A 3 diely v kovovej nádobe, zložka B 1 diel v plastovej vložke). Obsah plastovej vložky pridať do kovovej nádoby a premiešať vhodným nástrojom pokiaľ zmes nie je celkom homogénna. Nepridávať žiadne prísady ako vodu, riedidlá a pod.!

Aplikácia

Dokonale premiešaný weber.favo tan naniesť na suchý podklad a hladítkom natiahnuť kontaktnú vrstvu. Potom použitím zubového hladítka vrstvu rovnomerne rozťahnuť. Po osadení dlaždíc a mozaiky do lepidla (do 45 min.) sa gumeným kladivkom vytlačí prebytočný vzduch.

**Spotreba**

2 kg/m²

Balenie

V 4 kg plechových obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách + 5°C až + 25°C.

Ochrana zdravia a životného prostredia

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia a prevenciu nehôd, ktoré sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov a na štítku obalu.