



## weber.therm clima

### M721

#### Definícia výrobku

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná hmota na báze cementu.

#### Použitie

Je vhodná na lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov na báze polystyrénu (perforovaný) a v kombinácii s vhodným typom sieťoviny (sklotextilná mriežka), na zhotovenie podkladnej medzivrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod povrchovú vrstvu.

#### Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

#### Zloženie

Hmota na báze cementu, ostro triedených vápencových plnív, modifikujúcich prísad a redispergovanej disperzie..

#### Technické údaje

Pevnosť v tlaku	min. 5 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu	min. 2 MPa
Prídržnosť k podkladu	
- k betónu	min. 0,6 MPa
- k polystyrénu	min. 0,1 MPa
Mrazuvzdornosť	
- na betóne	min. 0,5 MPa
- na polystyréne	min. 0,1 MPa
Faktor difúzneho odporu	max. 35

#### Požiadavky na podklad

Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev. Medzi bežné používané podklady patrí súdržná omietka, betón, pórobetón. Pri lepení na nedostatočne pevne a objemovo nestabilné podklady sa postupuje podľa konkrétnych podmietok. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom.

#### Spracovanie

Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod + 5 °C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

#### Aplikácia

Weber.therm clima sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca omietky do 5,5 – 6,0 litrov vody pomocou Unimixéru – násady na vŕtačku, alebo miešačky s núteným miešaním. Pri lepení tepelnoizolačných dosiek sa lepiaca hmota nanáša v neprerušovanom páse na po obvode izolačnej dosky a v terčoch v ploche dosky. Pri zhotovení výstužnej vrstvy sa hmota nanáša na podklad antikorovým hladidlom. Následne sa do nanesej hmoty vtláča sklotextilná mriežka od stredu do strán. Nanesená hmota sa zahladí antikorovým hladidlom.

#### Spôsob dodávky

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks – 1200 kg/paleta.

#### Náradie

Antikorové hladidlo, antikorové zubaté hladidlo, špachtľa, vedro, miešačka, vŕtačka, Unimixér – miešadlo k vŕtačke.

### **Čistenie**

Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď po použití očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

### **Skladovanie**

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách + 5°C až + 25°C.

### **Ochrana zdravia a životného prostredia**

R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu

R 43 Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou.

S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S 24/25 Zabráňte styku s kožou a očami.

S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

S 36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít.